Испытательная лаборатория «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 действительно от 09 ноября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»
Минич А.С.
м.п.

Протокол № 32311.ИЛ01.ПБ2895 от 10.11.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Термоблок газовый уличный типа «ТГУ-СГС»
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС» Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская 34
3	Заявитель	ООО «ООО «СГС». Юридический адрес: Ленинградская область, г.Тосно, пр. Ленина, дом 71, оф.19. ИНН: 4705122460. ОГРН: 1244700036844. Номер телефона/факс: +7(812)980-10-90. Электронная почта: sgstosno@mail.ru
4	Изготовитель	ООО «ООО «Стройгазсервис». Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Кировский р-н, г.Отрадное, Ленинградское шоссе, д.124, магазин «Газификация&Септики». ИНН: 4705122460. ОГРН: 1244700036844. Номер телефона/факс: +7(812)980-10-90. Электронная почта: sgstosno@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н02038 от 21.10.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	21.10.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	21.10.2025 г.
8	Дата проведения исследований	21.10.2025 г. – 10.11.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 1 (группа горючести – НГ негорючие)
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2026
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2026
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2026

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2026
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2026
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °С	+0,5 °С	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2026
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019-026	(- 40 ÷ 375) °С (375 ÷ 1100) °С	± 1,5 °С ± 0,004(t) °С	Измерение температуры в огневой камере	10.12.2025
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40..+300) °С	±2,5 °С	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.12.2025
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.12.2025
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.12.2025
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °С (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2026
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2026
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2026
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1–2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2026
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2026

Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2025
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 – 1) мм (1 – 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.12.2025
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 – 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.12.2025

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия					Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов							
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью						**Учтено**
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.					ГОСТ 30244-94	**Негорючие (НГ)**
		Параметры горючести					
	Группа горючести материалов	Температура дымовых газов, T, ºC	Степень повреждения по длине S_L, %	Степень повреждения по массе Sm, %	Продолжительность самостоятельного горения $t_{c.r}$, с		
	Г1	≤135	≤65	≤20	0		
	Г2	≤235	≤85	≤50	≤30		
	Г3	≤450	>85	≤50	≤300		
	Г4	>450	>85	>50	>300		

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Термоблок газовый уличный типа «ТГУ-СГС», изготовитель ООО «ООО «Стройгазсервис». Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Кировский р-н, г.Отрадное, Ленинградское шоссе, д.124, магазин «Газификация&Септики». ИНН: 4705122460. ОГРН: 1244700036844. Номер телефона/факс: +7(812)980-10-90. Электронная почта: sgstosno@mail.ru, **соответствует требованиям** Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 1 (группа горючести – НГ негорючие).

Исполнитель _____ Хуранов К.В.
Дата 10.11.2025 г.

Для протоколов ARTALIX